

Клей-расплав для переплета на основе ЭВА FOLCO® MELT BB 2339

Применение: FOLCO® MELT BB 2339 был разработан и применяется для клеевого (непрошивного) скрепления страниц каталогов, брошюр и книг малого формата.



Свойства:

- превосходная термостойкость;
- обеспечивает чистую обработку;
- хорошо плавится при повторном нагревании;
- хорошие адгезионные свойства;
- среднее время открытой выдержки.

Характеристики:

Вязкость (По Брукфильду)	1 700 mPa/s при 160°C
Точка размягчения	ок 77°C

Рекомендации по применению:

Для получения хороших результатов рекомендуем следующие ориентировочные значения:

- Температура помещения / материала 18 – 22 °C
- Температура обработки 140 – 170 °C

При длительных перерывах в работе следует понизить рабочую температуру на наносящем клей станке примерно до 140 °C, чтобы предотвратить температурную нагрузку на клей-расплав.

Очистка:

При необходимости очистка наносящих клей агрегатов должна производиться механически, деревянным шпателем или другим подобным инструментом.

Указания по безопасности:

Во время обработки – даже при соблюдении предписанных условий – клей-расплав выделяет пары, которые могут вызвать раздражение органов дыхания. Необходимо обеспечить соответствующее удаление паров, например, при помощи вытяжной вентиляции.

Хранение:

При хранении в заводской упаковке в сухом и прохладном помещении срок годности изделия составляет около 12 месяцев.

Изготовитель: FOLLMANN

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.



МОСКВА
(495) 221-84-64
moscow@poligraph.club

ПЕТЕРБУРГ
(812) 740-13-29
spb@poligraph.club

ТУЛА
(4872) 79-09-16
tula@poligraph.club

ТВЕРЬ
(4822) 788-077
tver@poligraph.club

КАЗАНЬ
(843) 528-05-89
kazan@poligraph.club